

## HOLDTITE<sup>®</sup> T42

### DESCRIZIONE

Tecnologia	Acrilica
Natura chimica	Estere Di metacrilato
Aspetto	Blu
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Media, tissotropico
Polimerizzazione	Anaerobico
Polimerizzazione secondaria	Attivatore
Applicazione	Frenafiletti
Resistenza meccanica	Media

HOLDTITE T42 è formulato per bloccare e sigillare elementi filettati che richiedono un facile smontaggio con utensili convenzionali. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. Particolarmente indicato per l'applicazione su superfici poco attive, come superfici zincate e dove è richiesto un facile smontaggio con normali utensili manuali. La natura tissotropica del T42 evita la migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Per ottenere i migliori risultati, pulire le superfici con un pulitore e lasciare asciugare.
- Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso.
- Evitare che il beccuccio venga a contatto con superfici metalliche durante l'applicazione affinché non si ostruisca.
- Applicare il prodotto sul bullone nella zona d'impegno con il dado.
- Assemblare e chiudere come richiesto.

### PROPRIETA' FISICHE

Velocità di polimerizzazione (con Primer)	< 5 minuti
Velocità di polimerizzazione (senza primer)	20 minuti a 25 °C
Viscosità	1500 mPas a 20 rpm
Capacità di riempimento	0,25 mm / M36
Flash point	> 80 °C
Peso specifico	1.06
Resistenza alla temperatura	-50 °C / + 150 °C
Validità del prodotto	12 mesi a 20 °C

### PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo totale di polimerizzazione	24 ore a 20 °C
Forza di tenuta ISO 10964	16 N/m - M10
Forza prevalente	8 N/m

### VELOCITA' DI POLIMERIZZAZIONE E ATTIVATORI

Se la polimerizzazione è lenta, l'applicazione di un attivatore sulla superficie incrementa la velocità di polimerizzazione. Attivatore A471 (Standard) o A649 (strutturale).

### STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 8 °C a 21 °C, a temperature inferiori di 8 °C e/o superiori a 27 °C potrebbe inficiare le performance.

Validità del prodotto : 12 mesi a 20 °C

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA**

BY MASTIKOL SRL  
Via Circonvallazione 186/8  
10026 SANTENA – TORINO  
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87  
[www.mastikol.it](http://www.mastikol.it) – e mai:mastikol@mastikol.it