

HOLDTITE[®] T43

DESCRIZIONE

Tecnologia	Acrylica
Natura chimica	Estere Di metacrilato
Aspetto	Blu
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Media, tissotropico
Polimerizzazione	Anaerobico
Polimerizzazione secondaria	Nessuna
Applicazione	Frenafiletti
Resistenza meccanica	Media

HOLDTITE T43 è formulato per bloccare e sigillare elementi filettati che richiedono un facile smontaggio con utensili convenzionali. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto ad urti e vibrazioni. Particolarmente indicato per substrati poco attivi come acciaio inox, superfici passivate e tollerante alla presenza di un film di olio, con media resistenza allo smontaggio. La natura tissotropica del T43 evita la migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per ottenere i migliori risultati, pulire le superfici con un pulitore e lasciare asciugare.
- Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso.
- Evitare che il beccuccio venga a contatto con superfici metalliche durante l'applicazione affinché non si ostruisca.
- Applicare il prodotto sul bullone nella zona d'impegno con il dado.
- Assemblare e chiudere come richiesto.

PROPRIETA' FISICHE

Velocità di polimerizzazione (con Primer)	< 15 minuti a 20°C
Viscosità	1200 – 1800 mPas a 20 rpm
Capacità di riempimento	0,1 mm
Flash point	> 85°C
Peso specifico	1.04
Resistenza alla temperatura	-50°C / + 150°C
Validità del prodotto	12 mesi a 20°C

PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo totale di polimerizzazione	24 ore a 20°C
Forza di tenuta ISO 10964	12 N/mm ²
Forza prevalente	8 – 10 N/mm ²

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 8°C a 21°C, a temperature inferiori di 8°C e/o superiori a 27°C potrebbe inficiare le performance.

Validità del prodotto : 12 mesi a 20°C

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL
Via Circonvallazione 186/8
10026 SANTENA – TORINO
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87
www.mastikol.it – e mai:mastikol@mastikol.it