

HOLDTITE[®] T45

DESCRIZIONE

Tecnologia	Acrilica
Natura chimica	Estere Di metacrilato
Aspetto	Blu
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Media
Polimerizzazione	Anaerobico
Polimerizzazione secondaria	Attivatore
Applicazione	Frenafili
Resistenza meccanica	Media

HOLDTITE T45 è formulato per bloccare e sigillare parti filettate che richiedono lo smontaggio con utensili convenzionale.

HOLDTITE T45 è stato studiato per la sigillatura di prigionieri e raccordi idraulici.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per ottenere i migliori risultati , pulire le superfici con un pulitore e lasciare asciugare.
- Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso.
- Evitare che il beccuccio venga a contatto con superfici metalliche durante l'applicazione affinché non si ostruisca.
- Applicare il prodotto sul bullone nella zona d'impegno con il dado.
- Assemblare e chiudere come richiesto.

PROPRIETA' FISICHE

Velocità di polimerizzazione (con Primer)	< 5 minuti a 20°C
Velocità di polimerizzazione (senza Primer)	15 minuti a 20°C
Viscosità Brookfield	6000 mPas a 25°C
Girante 3 a 20rpm	
Capacità di riempimento	0,25 mm
Flash point	> 80°C
Peso specifico	1,06
Resistenza alla temperatura	-50°C / + 150°C
Validità del prodotto	12 mesi a 20°C

PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo totale di polimerizzazione	24 ore a 20°C
Forza di tenuta	8 - 12 N/mm ²
Forza prevalente	Superiore a 8 N/mm ²

ATTIVATORI

Se la polimerizzazione è lenta , l'applicazione di un attivatore sulla superficie incrementa la velocità di polimerizzazione .
Attivatore 7A47 (Standard) o 7A64 (strutturale).

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto.
La temperatura ideale è da 8°C a 21°C , a temperature inferiori di 8°C e/o superiori a 27°C potrebbe inficiare le performance.

Validità del prodotto : 12 mesi a 20°C

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL
Via Circonvallazione 186/8
10026 SANTENA – TORINO
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87
www.mastikol.it – e mai:mastikol@mastikol.it