

HOLDTITE[®] T62

DESCRIZIONE

Tecnologia	Acrylica
Natura chimica	Estere Di metacrilato
Aspetto	Rosso fluorescente
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Media, tissotropico
Polimerizzazione	Anaerobico
Polimerizzazione secondaria	Attivatore
Applicazione	Frenafili
Resistenza meccanica	Media

HOLDTITE T62 è formulato per bloccare e sigillare elementi filettati. La speciale formulazione del T62 consente, durante l'assemblaggio, di lubrificare le parti assicurando una forte forza di tenuta ancorché le parti debbano essere smontate. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto alle vibrazioni.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per ottenere i migliori risultati, pulire le superfici con un pulitore e lasciare asciugare.
- Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso.
- Evitare che il beccuccio venga a contatto con superfici metalliche durante l'applicazione affinché non si ostruisca.
- Applicare il prodotto sul bullone nella zona d'impegno con il dado.
- Assemblare e chiudere come richiesto.

PROPRIETA' FISICHE

Velocità di polimerizzazione (con Primer)	< 5 minuti a 20°C
Velocità di polimerizzazione (senza Primer)	15 minuti
Viscosità Brookfield	1500 - 2000 mPas
Girante 3 a 20rpm	
Capacità di riempimento	0,05 mm
Flash point	> 85°C
Peso specifico	1,1
Resistenza alla temperatura	-55°C / + 150°C
Validità del prodotto	12 mesi a 20°C

PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo totale di polimerizzazione	12 ore a 20°C
Forza di tenuta ISO 10964	12 N/mm ²
Forza prevalente	sup. 10 N/mm ²

VELOCITA' DI POLIMERIZZAZIONE E ATTIVATORI

Se la polimerizzazione è lenta, l'applicazione di un attivatore sulla superficie incrementa la velocità di polimerizzazione. Attivatore A471 (Standard) o A649 (strutturale).

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 8°C a 21°C, a temperature inferiori di 8°C e/o superiori a 27°C potrebbe inficiare le performance.

Validità del prodotto : 12 mesi a 20°C

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL
Via Circonvallazione 186/8
10026 SANTENA – TORINO
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87
www.mastikol.it – e mai:mastikol@mastikol.it