

HOLDTITE[®] T90

DESCRIZIONE

Tecnologia	Acrilica
Natura chimica	Estere Di metacrilato
Aspetto	Verde fluorescente
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Bassa
Polimerizzazione	Anaerobico
Polimerizzazione secondaria	Attivatore
Applicazione	Frenafili
Resistenza meccanica	Media / Alta

HOLDTITE T90 è formulato per bloccare e sigillare parti filettate. Per la sua bassa viscosità, il prodotto penetra mediante capillarità tra i filetti già serrati evitando lo smontaggio delle parti per la sua applicazione. Il prodotto polimerizza in assenza di aria e a contatto con metallo prevenendo l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Il prodotto può anche sigillare la porosità nelle saldature, fusioni e parti in metallo. T 90 posto sotto la fluorescenza di una lampada UV reagisce per l'ispezione.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per ottenere i migliori risultati, pulire le superfici con un pulitore e lasciare asciugare.
- Agitare a fondo il prodotto prima dell'uso.
- Evitare che il beccuccio venga a contatto con superfici metalliche durante l'applicazione affinché non si ostruisca.
- Applicare il prodotto sul bullone nella zona d'impegno con il dado.
- Assemblare e chiudere come richiesto.

PROPRIETA' FISICHE

Velocità di polimerizzazione (con Primer)	7 minuti a 20°C
Velocità di polimerizzazione (senza Primer)	Non raccomandato
Viscosità Brookfield	3 – 10 mPas a 25°C
Girante 3 a 20rpm	
Capacità di riempimento	0,05 mm
Flash point	> 100°C
Peso specifico	1,08
Resistenza alla temperatura	-55°C / + 150°C
Validità del prodotto	12 mesi a 20°C

PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo totale di polimerizzazione	12 ore a 20°C
Forza di tenuta ISO 10964	12 N/m
Forza prevalente ISO 10964	28 N/m

ATTIVATORI

La bassa temperatura, gap e substrato possono richiedere l'uso di un attivatore.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 8°C a 21°C, a temperature inferiori di 8°C e/o superiori a 27°C potrebbe inficiare le performance.

Validità del prodotto : 12 mesi a 20°C

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL
Via Circonvallazione 186/8
10026 SANTENA – TORINO
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87
www.mastikol.it – e mai:mastikol@mastikol.it