

## HOLDTITE<sup>®</sup> CA 20

### DESCRIZIONE

Tecnologia	Cianoacrilato
Natura chimica	Etilico
Aspetto	Chiaro
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Molto bassa
Polimerizzazione	Umidità
Applicazione	Incollaggio
Substrati tipici	Plastica , gomma , metallo

**HOLDTITE CA 20** è un adesivo cianoacrilato istantaneo per incollaggi generici.

### PROPRIETA'

Velocità	Plastica < 2 sec. Gomma < 5 sec. Metallo < 10 sec.
Forza di tenuta	Plastica – rottura substrato Gomma – rottura substrato Metallo > 30 N/mm <sup>2</sup>

### ISTRUZIONI PER L'USO

Garantire la pulizia delle parti da incollare , esse devono essere prive di olio, grasso e unto.

L'attivatore Holdtite può essere utilizzato se necessario. Applicare l'attivatore ad una delle superfici (non applicare su superfici dov'è già presente del primer). Fare asciugare.

Applicare l'adesivo ad una delle superfici (non applicare l'adesivo sulla parte già attivata) Non utilizzare accessori come spazzole o tessuti per distribuire l'adesivo. Assemblare le parti in pochi secondi .Le superfici devono essere posizionate nel modo accurato poiché la velocità di fissaggio non permette riposizionamenti.

### PROPRIETA' FISICHE

Resina	Etilica
Colore	Chiaro
Velocità di polimerizzazione (con Primer)	< 5 sec.
Velocità di polimerizzazione (senza primer)	1 - 10 sec.
Viscosità	3 - 10 cps
Capacità di riempimento	0,05 mm
Flash point	> 85°C
Peso specifico	1.06
Resistenza alla temperatura	-50°C / + 80°C
Validità del prodotto	12 mesi a 20°C

### PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Polimerizzazione totale	24 ore
Forza di tenuta	25 – 30 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza al taglio	15 N/mm <sup>2</sup>

### PRESENTAZIONE

Flaconi	20 gr., 50 gr. , 500 gr.
---------	--------------------------

### STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 2°C e 8°C , a temperature inferiori di 2°C e/o superiori a 8°C potrebbe influenzare negativamente le caratteristiche del prodotto.

### NOTE

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL  
Via Circonvallazione 186/8  
10026 SANTENA – TORINO  
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87  
[www.mastikol.it](http://www.mastikol.it) – e mai:mastikol@mastikol.it