

# HOLDTITE<sup>®</sup> JET SET 41

## DESCRIZIONE

Tecnologia	Cianoacrilato
Natura chimica	Etilico
Aspetto	Chiaro tendente al paglierino
Componenti	Monocomponente – non richiede miscelazione.

Viscosità	Bassa
Polimerizzazione	Umidità
Applicazione	Incollaggio
Substrati tipici	Legno, carta, cuoio e stoffa

**HOLDTITE JET SET 41** è formulato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare che richiedono una distribuzione uniforme dello stress ed elevata resistenza ai carichi ed alla sollecitazione di trazione/taglio. Il prodotto garantisce il rapido incollaggio di un'ampia gamma di substrati, inclusi metalli, plastiche ed elastomeri. Particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali porosi o assorbenti come la carta, cartone, legno, cuoio e stoffa.

## PROPRIETA'

Acciaio / acciaio	20 N/mm <sup>2</sup>
Gomma / gomma	10 N/mm <sup>2</sup>
Plastica / plastica	15 N/mm <sup>2</sup>

## ISTRUZIONI PER L'USO

Garantire la pulizia delle parti da incollare, esse devono essere prive di olio, grasso e unto.

L'attivatore Holdtite può essere utilizzato se necessario. Applicare l'attivatore ad una delle superfici (non applicare su superfici dov'è già presente del primer). Fare asciugare.

Applicare l'adesivo ad una delle superfici (non applicare l'adesivo sulla parte già attivata) Non utilizzare accessori come spazzole o tessuti per distribuire l'adesivo. Assemblare le parti in pochi secondi. Le superfici devono essere posizionate nel modo accurato poiché la velocità di fissaggio non permette riposizionamenti.

## PROPRIETA' FISICHE

Resina	Etilica modificata
Colore	Chiaro
Velocità di polimerizzazione (con Primer)	Non raccomandato
Velocità di polimerizzazione (senza primer)	< 10 sec.
Viscosità	120 cps
Capacità di riempimento	0,1 mm
Flash point	> 85°C
Peso specifico	1.05
Resistenza alla temperatura	-50°C / + 80°C
Validità del prodotto	6 mesi a 20°C

## PERFORMANCE - PRODOTTO POLIMERIZZATO

Tempo di fissaggio	< 15 secondi
Forza di tenuta	20 N/mm <sup>2</sup>

## PRESENTAZIONE

Flaconi	20 gr., 50 gr., 500 gr.
---------	-------------------------

## STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nel contenitore chiuso in luogo asciutto. La temperatura ideale è da 2°C e 8°C, a temperature inferiori di 2°C e/o superiori a 8°C potrebbe influenzare negativamente le caratteristiche del prodotto.

## NOTE

Le informazioni tecniche relative all'uso e caratteristiche del prodotto corrispondono alla nostra migliore esperienza; esse vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

Tali informazioni non sono quindi per noi vincolanti in quanto le condizioni di lavoro, i materiali da incollare e i metodi di incollaggio dell'utilizzatore non possono essere da noi controllati. Pertanto non possiamo rilasciare nessuna garanzia e nessuna responsabilità ci può essere addebitata.

L'utilizzatore pertanto non può essere esentato dall'effettuare accurate prove, verifiche e collaudi.

Il nostro servizio tecnico è comunque a disposizione della Spettabile Clientela per fornire tutta la collaborazione e le informazioni a nostra conoscenza.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

BY MASTIKOL SRL  
Via Circonvallazione 186/8  
10026 SANTENA – TORINO  
Tel.011.949.37.46 – Fax.011.945.61.87  
[www.mastikol.it](http://www.mastikol.it) – e mai:mastikol@mastikol.it