



SCHEDA TECNICA BOSTIK 1400

DESCRIZIONE TECNICA

BOSTIK 1400 è una colla contatto a freddo polivalente raccomandata per l'assemblaggio del caucciù/ metallo. Utilizzata anche per materiali flessibili come: cuoio, tessuti su materiali rigidi: legno, agglomerati , metallo.

CARATTERISTICHE

Natura	Policloroprene e resine in miscela di solventi
Colore	Ambrato
Viscosità	4.000 mPas circa
Estratto secco	23% circa
Densità	0,88 +/- 0,01
Infiammabilità	inferiore a 21 °C – facilmente infiammabile.
Pulizia	Solvente NEO , eventuale diluizione

APPLICAZIONE

Tra + 15°C e +30°C incollaggio delle due superfici a pennello.

Grammatura consigliata	150 g/m ² per superficie
Tempo di asciugatura	10 – 15 min. in condizioni normali.
Tempo aperto	Circa 30 min.

Le superfici devono essere ben pulite sgrassate e prive di olio.

STOCCAGGIO

Il prodotto si conserva 12 mesi nell'imballaggio originale ermeticamente chiuso in ambiente ben ventilato e temprato (+ 18°C).

Versione 01/08