

## SCHEDA TECNICA ADESIVO NEOPRENICO 2402

Revisione 1 del 26/01/2005

### DESCRIZIONE

L' Adesivo Neoprenico 2402 e un adesivo a contatto con durcisneur separato.

L'Adesivo Neoprenico 2402 ha una eccezionale resistenza alla temperatura.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Adesivo ad alta prestazione , adatto per l'incollaggio di gomma e metallo, gomma naturale, neoprene, nitrile, Hypalon.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

### VALORI TIPICI

	<b>ADESIVO</b>	<b>DURCISSEUR</b>
Colore	Crema	Marrone
Densità	0,89 ~	0,99 ~
Viscosità	ca. 0300 mmPas	Liquido
Estratto secco	ca. 25%	ca. 25%

### ADESIVO + DURCISSEUR

Temperatura minima di applicazione	+15 °C
Tempo di asciugatura	10 - 15 minuti.
Tempo aperto massimo	20 minuti

### PROPORZIONI DI MISCELAZIONE

Adesivo	1 lt o 100 parti in peso
Durcisneur	40 ml o 6 parti in peso

### CONSUMO

0,150 lt/m<sup>2</sup> circa per superficie

### PRESTAZIONI

Incollaggio gomma SBR su alluminio , dopo 7 giorni di stabilizzazione.

Resistenza allo strappo :	20 kg./cm <sup>2</sup>
Resistenza alla temperatura:	> 130 °C
Resistenza all'umidità :	Eccellente
Temperatura limite di utilizzo:	- 30 °C / + 130 °C

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA  
MASTIKOL SRL  
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY  
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87  
[www.mastikol.it](http://www.mastikol.it) - e mail:mastikol@mastikol.

## SCHEDA TECNICA ADESIVO NEOPRENICO 2402

Revisione 1 del 26/01/2005

### ISTRUZIONI PER L'USO

Unire la colla durcisseur fino ad ottenere un colore omogeneo.

Le superfici da incollare devono essere perfettamente pulite e sgrassate . Il PVC deve essere pulito con il nostro solvente DN.

L'adesivo neoprenico 2402 + Durcisseur può essere applicato a pennello o a spatola.

Applicare il prodotto su ciascuna superficie da incollare.

Lasciare asciugare i solventi (10-15 minuti) , mettere a contatto le superfici esercitando una forte pressione per qualche secondo (15-20).

La presa è immediata e non permette di ritoccare l'incollaggio.

Sui materiali porosi è consigliato depositare una prima quantità di prodotto e lasciare asciugare per almeno 1 ora.

La resistenza ottimale si ottiene dopo 24 ore circa.

### PULIZIA

SOLVANT NEOPRENE

### IMBALLAGGIO

Adesivo	latte lt.5
Durcisseur 40 ml	scatole da 6 confezioni.

### IMMAGAZZINAGGIO

Tempo di conservazione : 12 mesi nei contenitori originali ermeticamente chiusi.

Temperatura d'immagazzinaggio : + 18 °C.

### AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni , i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificate per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Ne il venditore ne il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretto o indiretti , derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzatore , il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ad assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è l'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà , incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza , di terzi e di beni.

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA  
MASTIKOL SRL  
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY  
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87  
[www.mastikol.it](http://www.mastikol.it) - e mail:mastikol@mastikol.