



ADHESIVES AND SEALANTS

SCHEDA TECNICA PRIMER M



La gamma speciale Simson è una gamma di alta tecnologia e qualità appositamente sviluppata per le applicazioni industriali.

PRODOTTO

Il Primer M è uno dei primi passi per il pre-trattamento al miglioramento dell'adesione di substrati di molti prodotti Simson

APPLICAZIONI

- Pre-trattamento di substrati in alluminio, acciaio, rame e ottone
- Pre-trattamento di metalli verniciati a polvere.
- Pre-trattamento di metalli verniciati con vernici all'acqua (si consiglia effettuare una prova preventiva prima dell'uso).
- Pre-trattamento del poliestere (GRP)
- Pre-trattamento del ABS
- Pre-trattamento del PVC

CARATTERISTICHE

Velocità di asciugatura: 5 min. approssimativamente

Di facile uso

Efficienza di uso

METODO DI USO

I substrati devono essere ben puliti, asciutti e sgrassati. I substrati Mantenere la confezione ben chiusa fino al momento dell'uso. Non utilizzare il Primer M direttamente dalla confezione originale. Versare ,la quantità necessaria, in un bicchiere di vetro o un barattolo è utilizzare entro 30 minuti .

Chiudere, bene, immediatamente la confezione originale.

Applicare, il Primer M, con un pennello ben pulito solo su di un lato dell'accoppiamento da effettuare ed attendere che formi un film. Applicare solo un pellicola sottile di primer e non applicare mai su primer già asciutto. Applicare a una temperatura tra + 5°C e +30°C.

Prima di effettuare l'incollaggio attendere che il primer asciughi , all'incirca 5 minuti.

I migliori risultati si ottengono quando l'incollaggio deve essere eseguito entro le 6 ore dopo l'applicazione del primer, in ogni caso non applicare più Primer M se l'incollaggio non può essere effettuato entro il suddetto tempo. Evitare il contatto con le superfici



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

MASTIKOL S.R.L.

Strada Circonvallazione 186/8 - 10026 Santena - Torino

Tel.011.949.37.46 - fax. 011.945.61.87

www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.it



ADHESIVES AND SEALANTS

SCHEDA TECNICA PRIMER M

pulite e primerizzate per evitare una cattiva adesione . Anche la condensa può influire negativamente. È sconsigliato l'uso del primer e l'incollaggio del giunto quando l'aria è molto umida , per esempio, quando ce nebbia.

DATI TECNICI

Contenuto secco	8 %
Peso specifico	0,76 g/ml
Flash point	+ 9 °C
Tempo di asciugamento	± 5 minuti
Colore	Trasparente
Imballo	Barattoli da 500 ml.

RESA

La resa dipende dal tipo di substrato e comunque dovrebbe essere approssimativamente di 20 m² per litro.

STOCCAGGIO E STABILITÀ

Il Primer M può essere stoccato per 9 mesi nel contenitore originale ben chiuso e in ambiente avente temperatura tra + 5°C e + 30°C.



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MASTIKOL S.R.L.
Strada Circonvallazione 186/8 - 10026 Santena - Torino
Tel.011.949.37.46 - fax. 011.945.61.87
www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.it