

# SCHEDA TECNICA

## HERCUSEAL PRIMER PO 5

### DESCRIZIONE

Hercuseal Primer PO5 è un prodotto a base di poliuretano e solvente.  
Il primer è usato per promuovere l'adesione di adesivi ibridi su superfici porose.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Hercuseal Primer PO5 è utilizzato per promuovere l'adesione su substrati porosi quali:

- Pietra naturale
- Cemento
- Legno
- Intonaci

Prima di applicare il Primer PO5 assicurarsi che i substrati da incollare siano ben puliti, privi di olio e grasso e ben asciutti.

Hercuseal Primer PO1 può essere applicato con un pennello .  
Applicare un film sottile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

### VALORI TIPICI

Base	Poliuretano
Residuo secco	40 %
Temperatura di applicazione	+ 5 / + 35 °C
Tempo di asciugatura (25 °C – 50 % RH)	60 min
Tempo aperto (25 °C – 50 % RH)	4 ore
Densità	0,98 g/ml
Viscosità	50 – 200 mPas
Flash point	27 °C
Consumo appross.	100-500 ml/m <sup>2</sup>
Resistenza al freddo (durante il trasporto)	- 15 °C
Validità del prodotto (+5 e + 25 °C)	6 mesi

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

I substrati devono essere ben puliti, asciutti e privi d'olio o grasso che possono incidere sulla qualità dell'incollaggio.

### IMBALLI E

Bottiglie da Lt. 1

### MAGAZZINAGGIO

Tempo di conservazione 6 mesi nei contenitori originali .

Temperatura di magazzinaggio tra + 5 °C a + 25 °C

# SCHEDA TECNICA

## HERCUSEAL PRIMER PO 5

### INFORMAZIONI

Tutte le informazioni fornite sono il risultato di test e esperienza di applicazioni di natura generale. In ogni caso, esse non implicano la responsabilità del produttore e responsabilità dell'applicatore di effettuare delle prove, sui substrati, prima di eseguire degli incollaggi.

### AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificate per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretto o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ad assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è l'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.