

# **SCHEMA TECNICA**

## **ADESIVO CIANOACRILATO**

### **SPECTAK 80 BLACK**

Revisione 1 - marzo 2006

#### DESCRIZIONE

Spetack 80 Black è un adesivo cianoacrilato modificato con un alto peel e resistenza agli urti.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

Spetack 80 Black è utilizzato per l'incollaggio di vari elastomeri, metalli ma è anche atto all'uso in ambienti esigenti e difficili .

Spetack 80 Black è stato studiato per l'uso con l'attivatore 7A11 per aiutare l'incollaggio quando si hanno ampi interstizi o ampi spazi di riempimento .

#### PROPRIETÀ

Resistenza a trazione	25 N/mm <sup>2</sup> (acciaio)
Resistenza al peeling	< 4 N/mm <sup>2</sup> (acciaio)
Indurimento senza attivatore	Lento ( < 60 secondi)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Resina	Cianoacrilato modificato e allungato
Colore	Nero
Tempo di presa con attivatore	< 15 secondi
Tempo di resa senza attivatore	< 60 secondi
Viscosità	> 1000 cps
Riempimento interstizio	0,05 a 0,2 mm
Punto d'infiammabilità (TCC)	> 85 °C
Stabilità a magazzino	12 mesi a 20 °C
Peso specifico	1.05
Massima temperatura di esercizio	+ 85 °C - costante > 100 °C - intermittente.

# **SCHEMA TECNICA**

## **ADESIVO CIANOACRILATO**

### **SPECTAK 80 BLACK**

Revisione 1 - marzo 2006

#### **PERFORMANCE**

Incollaggio acciaio	30 N/mm <sup>2</sup>
Incollaggio plastica	20 N/mm <sup>2</sup>
Incollaggio elastomeri	15 N/mm <sup>2</sup>

#### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Quando è richiesto un incollaggio veloce, può essere applicato l'attivatore sui pezzi da incollare .  
Alternativamente l'attivatore può essere applicato sull'adesivo e sulla superficie da incollare.  
Prima di utilizzare in modo steso si raccomanda di effettuare delle prove di applicazione.

#### **CONDIZIONI DI STOCCAGGIO**

Spectack 80 Balck è un prodotto tixotropico ad alta viscosità contenente additivi che hanno una bassa stabilità nel tempo e riducono la stessa di circa 4 mesi a 20 °C.

Per un'ottima condizione di stoccaggio, si raccomanda di mantenere il prodotto a 5°C e in assenza di luce.

In ambienti a temperatura di 20 °C il tempo di stoccaggio è di 4 mesi.

#### **IMBALLI**

Bottiglie da : 20 gr - 50 gr - 500 gr.

#### **AVVERTENZE DURANTE L'USO**

Pericoloso - l'adesivo cianoacrilato incolla in pochi secondi mani e occhi.

Incollaggio accidentale della pelle : lavare con acqua e sapone e separare la pelle usando un cucchiaino da tè .

In caso di contatto con gli occhi , lavare immediatamente con acqua e consultare immediatamente un dottore.

# **SCHEDA TECNICA ADESIVO CIANOACRILATO SPECTAK 80 BLACK**

Revisione 1 - marzo 2006

## **AVVERTENZE PER L'ACQUIRENTE**

Tutte le informazioni , i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il produttore e il venditore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificate per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Ne il venditore ne il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretto o indiretti , derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzatore , il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ad assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è l'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà , incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza , di terzi e di beni.