

SCHEDA TECNICA SIGILLANTE POLIURETANICO MK 0130

Revisione 1 del 26/01/2005

DESCRIZIONE

MK 0130 è un mastice di poliuretano monocomponente ad alta viscosità il quale polimerizza con l'azione dell'umidità dell'aria. Da questa reazione il prodotto cambia da pastoso a uno stato di elastomero con alta forza di trazione e proprietà d'invecchiamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

MK 0130 è utilizzato per l'incollaggio dei parabrezza e lunotti , ma anche delle parti della scocca sottoposte a forti sollecitazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VALORI TIPICI

Colore	Nero
Densità	1.19 - circa
Consistenza	Pastosa
Tempo formazione pellicola (23 °C e 50 % RH)	40 - 60 min.
Tempo di polimerizzazione (23°C e 50% RH)	3,5 mm dopo 24 ore
Durezza Shore A	> 55
Temperatura d'applicazione	+ 5°C a + 35°C
Resistenza al taglio	> 500 psi (35 kg/cm ²)

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

I substrati devono essere piani e ben puliti , asciutti e prive di olio o grasso che possono incidere sulla qualità dell'incollaggio.

Per la pulizia utilizzare alcol , solvente o MEK in accordo alle locali regolamentazioni. Controllare la compatibilità dei solventi con il substrato da incollare.

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MASTIKOL SRL
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87
www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.

SCHEDA TECNICA SIGILLANTE POLIURETANICO MK 0130

Revisione 1 del 26/01/2005

INCOLLAGGIO

Il primo trattamento , del vetro, deve essere la pulizia con il GR 1001 e dopo l'applicazione del Primer GP 2001.

Quando il primer è asciutto , l'adesivo poliuretano MK 0130 è applicabile con pistola manuale, pneumatica o robot .In ordine allo sviluppo completo delle proprietà meccaniche, il prodotto deve essere applicato a una temperatura tra i + 5 °C e + 35 °C.

Dopo l'incollaggio , tenere pressate le parti per circa 30 minuti .

PULIZIA ATTREZZATURE

Prima della polimerizzazione utilizzare xilene , acetone o MEK .

Dopo la polimerizzazione è necessaria la pulizia meccanica.

IMBALLAGGIO

Scatole	12 cartucce - 310 ml
Sacchetti	600 ml
Fusto	Kg. 220

IMMAGAZZINAGGIO

Tempo di conservazione	: 12 mesi nei contenitori originali ermeticamente chiusi. : fustini - 6 mesi
Temperatura d'immagazzinaggio	: tra + 5°C a + 25 °C.

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MASTIKOL SRL
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87
www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.

SCHEDA TECNICA SIGILLANTE POLIURETANICO MK 0130

Revisione 1 del 26/01/2005

AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni , i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il venditore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificate per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Ne il venditore ne il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretto o indiretti , derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzatore , il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ad assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è l'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà , incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza , di terzi e di beni.

AGENTE DISTRIBUTORE PER L'ITALIA
MASTIKOL SRL
STRADA CIRCONVALLAZIONE 186/8 - 10026 SANTENA - TORINO - ITALY
TEL.011.949.37.46 - FAX.011.945.61.87
www.mastikol.it - e mail:mastikol@mastikol.